

# Defensio SK

## Unterdachbahn

Die Unterdachbahn Defensio SK ist für normale und erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1, ab 15° (unter Berücksichtigung der Mindestneigung der Deckung) einsetzbar.

- Wasserabweisende und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Beidseitig integrierte Selbstklebestreifen für erhöhte Beanspruchungen nach SIA 232/1.
- Robuste, rutschfeste Oberfläche
- Wasserabweisend auch bei Starkregen

### Technische Werte gemäss EN 13859-1

Material		3-lagig Decksichten: PP-Vlies Mittellage: Monolithische PUR-Funktionsschicht
Baustoffklasse	EN 13501-1	Klasse E aufliegend
Flächengewicht	EN 1849-2	ca. 220 g/m <sup>2</sup>
Rollengewicht		ca. 16,5 kg / 19,8 Rolle
Rollenbreite		1,5 / 3,0 m
Rollenlänge		50 / 30 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928 (Methode A)	Klasse W1
S <sub>D</sub> -Wert (Wasserdampfdurchlässigkeit)	EN 12572 C	Diffusionsoffen, ca. 0,14 m
Zugfestigkeit längs – vor künstlicher Alterung	EN 12311-1	395 N / 5 cm ± 40 N / 5 cm
Zugfestigkeit quer – vor künstlicher Alterung	EN 12311-1	285 N / 5 cm ± 40 N / 5 cm
Dehnung längs – vor künstlicher Alterung	EN 12311-1	70 % ± 30 %
Dehnung quer – vor künstlicher Alterung	EN 12311-1	90 % ± 30 %
Weiterreisskraft – längs	EN 12310-1	225 N ± 30 N
– quer	EN 12310-1	250 N ± 30 N
Temperatureinsatzbereich		-40 °C bis +100 °C
Freibewitterung als Behelfsdeckung		4 Monate
Schlagregentest TU Berlin		Bestanden

### Hinweise zur Lagerung:

Lagerung nur im Innenbereich ohne Zugang von Nagetieren oder anderen Schädlingen; Lagertemperatur -10°C bis 30°C; vor Sonneneinstrahlung schützen.

### Zürcher Ziegeleien AG

Eichwatt 1, 8105 Regensdorf  
Schweiz

Telefon +41 58 219 09 09

info@zz-ag.ch

www.zz-ag.ch